



KMKGRANIT
akciová společnost



Technical Scheet/Materiálový list

Typical values/Typické hodnoty

BURNT OF ALUMINOSILICATE GROG **PLA**

PÁLENÉ HLINITOKŘEMIČITANOVÉ OSTŘIVO **PLA**

Chemical Analysis

Chemický rozbor

SiO ₂	70,50%
Al ₂ O ₃	22,00%
Fe ₂ O ₃	0,71%
TiO ₂	0,74%
CaO	0,93%
MgO	0,38%
K ₂ O	2,55%
Na ₂ O	1,39%

Product description:

This is a burnt aluminosilicate grog with firing temperature 1250 °C which contains minimum 21% of Al₂O₃, heat resistace min.1490°C

Popis produktu:

Jde o pálené hlinitokřemičitanové ostřivo s teplotou výpalu 1250 °C, které obsahuje minimálně 21% Al₂O₃, žárovzdornost min. 1490°C

Grain size variant

Zrnitostní varianta

PLA 0-5	0-5 mm
PLA 0-3	0-3 mm
PLA 0-1,6	0-1,6 mm
PLA 100	0-100 µm
PLA 63	0-63 µm
PLA 45	0-45 µm

Delivery in bulk

Volně ložené

1000kg Big bag

25kg Paper-bag

	X	X	
	X	X	
	X	X	
	X	X	X
	X	X	X
	X	X	X

After an agreement the grain size variant can be adapted to the customer's requirements

Po domluvě se může zrnitost upravit podle požadavků zákazníka

Physical properties

Fyzikální vlastnosti

Water absorption/Nasákavost	< 1,0 %
Bulk density/Sypná hmotnost	1100-1600 kg/m ³



Company Head Office:

KMK GRANIT, a.s

Mírová 545

357 31 KRÁSNŮ, CZ

E-mail: www.kmkgranit.cz

internet: kmkgranit@kmkgranit.cz

Telefon: +420 352 688 203